




UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Verkorte info: 2K Matting Agent

  	Various	<p>Omschrijving: De glansgraad van @K Mason CT Topcoats kan verlaagd worden door 2K Matting Agent toe te passen. De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 640 g/l.</p>																																
	Raadpleeg het technische informatieblad voor gebruik van het product	<p>Product en additieven: 2K Matting Agent</p>																																
	Gebruik geschikte ademhalingsbescherming	<p>Grondstofbasis: 2K Matting Agent Silica matteerpasta</p>																																
		<p>Toepasbaar in :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Superthane 2K S80 Topcoat ▪ Superthane 2K S1050 Topcoat ▪ Superthane 2K S2000 Topcoat 																																
		<p>Vervang methode: 2K Matting Agent kan worden toegevoegd door(deels) de 2K Binder te vervangen in de kleurformules. Mengverhouding op gewicht:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Semi gloss 40-60 GU</th> <th>Matt 10-20 GU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">S80</td> <td>2K Tinter</td> <td>40%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>S80 Binder</td> <td>20 - 30%</td> <td>0 - 15%</td> </tr> <tr> <td>2K Matting agent</td> <td>30 - 40%</td> <td>45 - 60%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">S1050 / S2000</td> <td>2K Tinter</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>S1050 / S2000 Binder</td> <td>10 - 20%</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>2K Matting agent</td> <td>30 - 40%</td> <td>50 - 75%¹⁾</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹⁾ S1050 en S2000 topcoat bestaat uit 50% binder, het kan nodig zijn om meer 2K Matting Agent toe te voegen om de juiste matheid te behalen.</p> <p>Toevoegmethode: Aangemaakte kleuren kunnen ook worden gematteerd door het toevoegen van 2K Matting Agent:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Semi gloss 40-60 GU</th> <th>Matt 10-20 GU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S80</td> <td>90 - 110%</td> <td>120 - 130%</td> </tr> <tr> <td>S1050 / S2000</td> <td>70 - 90%</td> <td>100 - 120%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Noot: Het toevoegen van 2K Matting Agent kan gevolgen hebben voor de kleur en de dekkraft.</p> <p>Roer eerst 2K Matting Agent goed door de kleur, om vervolgens verharder en verdunning toe te voegen.</p> <p>Noot: Glansgraden zijn sterk afhankelijk van de kleur. In het algemeen hebben witte kleuren minder 2K Matting Agent nodig. Het toevoegen van matpasta kan invloed hebben op producteigenschappen (bv. Droging)</p>			Semi gloss 40-60 GU	Matt 10-20 GU	S80	2K Tinter	40%	40%	S80 Binder	20 - 30%	0 - 15%	2K Matting agent	30 - 40%	45 - 60%	S1050 / S2000	2K Tinter	50%	50%	S1050 / S2000 Binder	10 - 20%	0 %	2K Matting agent	30 - 40%	50 - 75% ¹⁾		Semi gloss 40-60 GU	Matt 10-20 GU	S80	90 - 110%	120 - 130%	S1050 / S2000	70 - 90%
		Semi gloss 40-60 GU	Matt 10-20 GU																															
S80	2K Tinter	40%	40%																															
	S80 Binder	20 - 30%	0 - 15%																															
	2K Matting agent	30 - 40%	45 - 60%																															
S1050 / S2000	2K Tinter	50%	50%																															
	S1050 / S2000 Binder	10 - 20%	0 %																															
	2K Matting agent	30 - 40%	50 - 75% ¹⁾																															
	Semi gloss 40-60 GU	Matt 10-20 GU																																
S80	90 - 110%	120 - 130%																																
S1050 / S2000	70 - 90%	100 - 120%																																



UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

		<p>Sputviscositeit: Zie desbetreffende technisch informatieblad voor meer informatie.</p>
		<p>Verwerking bij 20°C: Zie desbetreffende technisch informatieblad voor meer informatie.</p>
		<p>Reiniging spuitapparatuur: Guncleaner</p>
		<p>Verpakking: 3.75 L can</p>
		<p>Kleur: Transparant</p>
		<p>GEZONDHEID EN VEILIGHEIDSGEGEVENS betreffende 2K Matting Agent</p> <p>Uitsluitend voor professioneel gebruik (zie Material Safety Data Sheet) Zie de tekst op het etiket van dit product. De gebruiker van dit product dient te voldoen aan de nationale wettelijke voorschriften voor de gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking.</p>

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.masonct.nl	Internet: www.masonct.nl

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.masonct.com

